1 Dålig
2 Mindre god
3 God
4 Mycket god
5 Utmärkt

	NR - Naturgummi	PU - Uretangummi	NBR/PVC - Nitril PVC	CR - Kloroprengummi	SBR - Styrengummi	IIR - Butylgummi	NBR - Nitrilgummi	EPDM -Etenpropengummi	HNBR - Hydrerat Nitrilgummi	ACM - Akrylgummi	AEM - Etenacrylgummi (Vamac)	FPM - Flourgummi	Q - Silikon	FFKM - Perflourgummi
Max konst. Temperatur C (förväntad livslängd c:a 6 veckor i luft)	70	70	80	85	90	95	95	110	125	140	150	200	200	250
Köldbeständighet (10 ggr köldförstyvning)	-50	-15	-25	-35	-40	-45	-35	-40	-25	-20	-30	-30	-80	-15
Värmeåldring	1	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	5	4	5
Köldförstyvnad	4	2	2	2	4	3	2	5	2	2	3	1	5	1
Sättning <70 C	4	3	4	3	4	2	3	3	2	3	4	2	4	2
Sättning >70 C	1	1	3	2	1	2	3	2	4	3	4	4	4	3
Studselasticitet i kyla	5	1	2	3	3	1	2	3	3	2	1	2	5	2
Studselasticitet i värme	5	3	2	4	3	3	2	3	3	4	2	4	5	4
Dynamisk utmattning	4	4	2	4	4	3	2	3	4	2	3	1	1	1
Rivhållfasthet	4	4	2	3	4	2	3	3	2	2	2	1	1	2
Nötningsbeständighet	4	5	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	1	3
Friktion (hög)	5	1	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	2
Väder- & ozonbeständighet	1	5	3	3	1	4	1	5	5	3	4	5	5	5
Oxidationsbeständighet	5	3	3	3	3	3	2	5	5	4	4	5	5	5
Vattenbeständighet	4	2	3	2	4	4	3	5	3	2	2	3	2	3
Olje- & bensinbeständighet	1	4	4	2	1	1	3	1	3	4	3	5	2	4
Gasdiffusion inerta gaser	2	4	4	3	2	5	4	2	4	2	2	3	1	4
Vidhäftning mot metall	4	5	3	4	4	2	4	3	3	3	3	2	2	2
Prisindex	1	4,2	1,5	2,1	0,9	1,3	1,4	1,2	11,7	4,2	3,8	33	5,8	1650

OBS! Ovanstående egenskaper är enbart att betrakta som riktlinjer; då egenskaperna kan skilja mellan olika recept och tillverkare. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.